

艾弗迪埃姆（安徽）新材料有限公司

混炼胶实验报告

安徽地址：安徽省滁州市凤阳县板桥镇凤宁产业园濠洲路中段

胶料名称：FFKM

报告日期：

客户名称			
生产日期：	生产数量：	生产批号：	
出货日期：	出货数量：	出货类型：B炼胶	
混炼胶配方			
1000g			
典型物性	物理性能	颜色	白色
		比重	2.05
		门尼粘度 - ML(1+10)@121°C	30
	适用温度	极限温度	250°C
		长期适用最高温度	230°C
MDR硫变性能 177°Cx 6Mins			
FL	NM	0.036	
Fmax	NM	2.053	
T10	Min. Sec	0.59	
T50	Min. Sec	1.11	
T90	Min. Sec	1.35	
物理机械性能		170°C × 10min	230°C × 16Hrs
100%定伸模量	MPa	6.86	
拉伸强度	MPa	19.02	
拉断伸长率	%	179	
硬度	Shore A	68.8	
密度	g/cm ³	2.05	
压变	70Hrs@200°C	19	
结论			